



Teknisk Datablad

Maskin- og værktøjslak Industri



Beskrivelse

Maskinlak er velegnet som dæklak/toplak på værktøj, maskiner og andre konstruktioner, hvor højglans og vejrbestandighed kræves.

Maskinlak er et produkt, der opfylder de strenge håndværksmæssige krav, der stilles i industrien. Den specielle kombinationsresin giver en fremragende vedhæftning på metal og træ såvel som hård plast.

Sammen med en grunder giver Maskinlak en fremragende, langvarig beskyttelse, samt nyt udseende. RAL-produkterne har høj dækevne, samt hurtig tørretid. Håndtérbar inden for ca. 30 min.

Egenskaber

- farve - se hæften
- hurtigtørrende
- rustbeskyttende
- ægte RAL-farve
- industri lak
- falmer ikke



Anvendelse

Overfladen bør være ren og tør. Fjern snavs, fedt, løse partikler, voks etc. Ubehandlet metal bør grundes med en grunder RBG-80 rødbrun eller LG-90 lys grunder.

Anvendes udendørs eller i et tilstrækkeligt gennemluftet område ved en temperatur på mellem 16-27°C og en fugtighedsgrad på under 60% for at sikre ordentlig tørring.

Ryst dåsen godt. Hold dåsen i en afstand af 30-40 cm fra overfladen. Et nyt lag kan normalt påføres indenfor 5 minutter.

Efter brug rengøres dysen ved at vende dåsen på hovedet og spraye i nogle få sekunder.

Vi kan levere et bredt udvalg af de mest anvendte RAL-farver. Kontakt os venligst hvis der ønskes specielle farver.

ITW Chemical Products Scandinavia

Priorsvej 36 • 8600 Silkeborg • Tlf.: 86 82 64 44 • Fax: 86 82 64 64 • e-mail: info@itw-scan.com • www.itw-scan.com

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.

Udgave: 09.12.04

Maskin- og værktøjslak Industri RAL

Tekniske og fysiske data

Farve	bredt udvalg af de mest anvendte	
Emballage	spraydåse	
Indhold	400ml	
Dyse	udskiftelig	
Drivmiddel	propan/butan	
Temperatur	effektiv op til 140°C kontinuerligt - kortvarig op til 160°C	
Bindemiddel	kombination af acryl- og alkydresins	
Dækkeevne	2 til 3 lag afhængig af underlag	
Glans	89 v/60°	
Densitet	± 0,73 kg/l	
Anbefalet lagtykkelse (tør film)	15-20µ	
Glansgrad	høj	
Fingertør	15 min. ved stuetemperatur	
Overlakérbar	ca. 10 min. ved stuetemperatur	
Tør	ca. 30 min. ved stuetemperatur	
Gennemhærdet	ca. 5 timer ved stuetemperatur	
Rækkeevne pr. dåse	1-2 m ²	
Flammepunkt	<0° C	
Bestandig	benzin	- god
	diesel	- god
	testbenzin	- god
	metylethylketon (MEK)	- ikke god
	aromater	- ikke god
Udviklet i	1950	

Yderligere teknisk information og leverandørbrugsanvisninger på ITW produkter, kan rekvireres ved henvendelse til:

ITW Chemical Products Scandinavia

Priorsvej 36 • 8600 Silkeborg • Tlf.: 86 82 64 44 • Fax: 86 82 64 64 • e-mail: info@itw-scan.com • www.itw-scan.com



Teknisk Datablad

RAL Industrilak

Matsort

Beskrivelse

Matsort giver det ønskede matte look. Matsort er en hurtigtørrende industrilak, der giver den endelige finish på emner, også efter reparation.

Matsort findes også i en varmefast kvalitet VF-600, der er varmefast op til +600°C.

Matsort giver en slidstærk overflade, der kan klare op til +120°C.

Hvis der ønskes mere effektiv rustbeskyttelse og vejrbestandighed anbefales det at grunde med RBG-80 rødbrun grunder først.

Klar lak

Beskrivelse

Klar lak giver en blank og flot overflade. Lakken er næsten usynlig, men giver en stærk overflade, der medfører god beskyttelse i lang tid.

Kan bruges til overlakering af aluminium, kobber og chrom som endelig finish.

Produktet kan anvendes som beskyttelses- og korrosionslak til printplader, kabler, elektriske og elektroniske komponenter.

Klar lak virker som flusmiddel, dvs. der kan loddes direkte gennem lakken.

Egenskaber Matsort og Klar lak

- vandfast
- slidstærk
- mat toplak (matsort)
- overfaldelak (klar lak)
- hurtigtørrende
- rustbeskyttende

Anvendelse for begge produkter

Overfladen bør være ren og tør. Fjern snavs, fedt, løse partikler, voks etc. Anvendes udendørs eller i et tilstrækkeligt gennembluftet område ved en temperatur på mellem 16-27°C og en fugtighedsgrad under 60% for at sikre ordenlig tørring. Ryst dåsen godt. Vent 3-5 minutter mellem påføring dog ikke mere end 30 minutter. Efter brug rengøres dysen, ved at vende dåsen på hovedet og spraye i nogle få sekunder.

Det bedste resultat opnås efter 2 lag.



ITW Chemical Products Scandinavia

Priorsvej 36 • 8600 Silkeborg • Tlf.: 86 82 64 44 • Fax: 86 82 64 64 • e-mail: info@itw-scan.com • www.itw-scan.com

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.

Udgave: 09.12.04

RAL Industrilak

Tekniske og fysiske data

Varenr.:	15075	15085
Farve	Mat sort	klar
Emballage	spraydåse	Spraydåse
Indhold	500ml	500ml
Dyse	udskiftelig	
Drivmiddel	propan/butan	
Temperatur	effektiv op til 140°C kontinuerligt kortvarig op til 160°C	
Bindemiddel	kombination af acryl- og alkydresins	
Dækkeevne	2 til 3 lag afhængig af underlag	
Densitet	± 0,73 kg/l	
Anbefalet lagtykkelse (tør film)	15-20µ	
Glansgrad	89 v/60°	25 v. 60°
Fingertør	15 min. ved stuetemperatur	
Overlakérbar	ca. 10 min. ved stuetemperatur	
Tør	ca. 30 min. ved stuetemperatur	
Gennemhærdet	ca. 5 timer ved stuetemperatur	
Rækkeevne pr. dåse	1-2 m ²	
Flammepunkt	<0° C	
Beständig	benzin, diesel, testbenzin metylethylketon (MEK) aromater	- god - ikke god - ikke god
UN-nr.	1950	

Information

Yderligere teknisk information og leverandørbrugsanvisninger på ITW produkter, kan rekvireres ved henvendelse til:

 Chemical Products Scandinavia

Priorsvej 36 • 8600 Silkeborg • Tlf.: 86 82 64 44 • Fax: 86 82 64 64 • e-mail: info@itw-scan.com • www.itw-scan.com